

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Přehled použití materiálů (jednotka 1000 t/den NH ₃)	N 16.601

PROVOZNÍ TEPLOTA [★] °C	DO 200	DO 400
PROVOZNÍ PŘETLAK	DO 32,5 MPa	
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK	42,5 MPa	50 MPa
DN	250 - 300 1)	
TRUBKY	15128.9	15423.9
TVAROVKY, KOLENA , OHYBY PŘECHODY KONCOVÉ KUSY PŘÍPOJKY	15128.9	15423.6 (15520)
SLEPÉ PŘÍRUBY ZÁVITOVÉ PŘÍRUBY	15130.6	15323.6 L - N8 (15520)
TĚSNÍCÍ ČOČKY PRŮCHOZÍ	15412.6	
SVORNÍKOVÉ ŠROUBY	15130.6	15330.6
MATICE	13141.1	15130.6
TEPLOMĚROVÁ JÍMKA	15423.6	

1) Materiál dílců do DN 200 podle N 16.1

★ Teplota protékající látky

Norma neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Nahrazuje :	Správce normy :	Platnost od :
N 16.601 z 1/1980	Sekce podpory údržby	1.7.2001 (Aktuálnost ověřena 2.2.2022)