

PPU_202 PMI-příloha

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15121	A 182 F12 Class 2	17243: 13 CrMo 4 4	2604-1 F32	výkovky
15121	A 336 F12	17243: 13 CrMo 4 4	2604-1 F32	výkovky
15313	A 182 F22	17243: 10 CrMo 9 10	2604-1 F34	výkovky
15313	A 336 F22			výkovky
16329	A 350 LF3	17280: 10 Ni 14	2604-1 F44	výkovky
17021	A 182 F6a	17440: X 10 Cr 13		výkovky
17102	A 182 F5		2604-1 F37	výkovky
17240	A 182 F304	17440: X 5 CrNi 18 10	2604-1 F49	výkovky
17246	A 182 F321	17440: X 6 CrNiTi 18 10	2604-1 F55	výkovky
17247	A 182 F321	17440: X 6 CrNiTi 18 10	2604-1 F55	výkovky
17248	A 182 F321	17440: X 6 CrNiTi 18 10	2604-1 F55	výkovky
17248	A 182 F321H		2604-1 F54A	výkovky
17249	A 182 F304L	17440: X 2 CrNi 19 11	2604-1 F46	výkovky
17346	A 182 F316	17440: X 5 CrNiMo 17 12 2	2604-1 F62	výkovky
17349	A 182 F316L	17440: X 5 CrNiMo 17 13 2	2604-1 F59	výkovky
17381	A 182 F51	SEW 400: X2CrNiMoN 22 5 3		výkovky
17501	A 522 Type I	17280: X 8 Ni 9	2604-1 F45	výkovky
Není v ČSN	A 182 F1		2604-1 F28 (F29)	výkovky
"	A 336 F1		2604-1F29	výkovky
"	A 182 F11			výkovky
"	A 336 F11			výkovky
"	A 182 F21			výkovky
"	A 182 F304H		2604-1 F48	výkovky
"	A 182 F347	17440: X 6 CrNiNb 18 10	2604-1 F52	výkovky
"	A 182 F347H		2604-1 F51	výkovky
"	A 182 F53			výkovky
"	A 182 F44			výkovky

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15142	A 332 - 4140	17200: 42 CrMo 4	683-1 42 CrMo 4	tyče
17021	A 276 - Type 410	17440: X15Cr13	683-13 Type 1	tyče
17022	A 276 - Type 420	17440: X20Cr13	683-13 Type 1	tyče
17240	A 479 - Type 304	17440: X 5 CrNi 18 10	683-13 Type 11	tyče
17241	A 479 - Type 304H			tyče
17246	A 479 - Type 321	17440: X 6 CrNiTi 18 10	683-13 Type 15	tyče
17247	A 479 - Type 321	17440: X 6 CrNiTi 18 10	683-13 Type 15	tyče
17248	A 479 - Type 321	17440: X 6 CrNiTi 18 10	683-13 Type 15	tyče
17248	A 479 - Type 321H			tyče
17249	A 479 - Type 304L	17440: X 2 CrNi 19 11	683-13 Type 10	tyče
17346	A 479 - Type 316	17440: X 5 CrNiMo 17 12 2	683-13 Type 20	tyče
17349	A 479 - Type 316L	17440: X 2 CrNiMo 17 13 2	683-13 Type 19*	tyče
17381	A 479 - Type 31803			tyče
17501		17280: X 8 Ni 9		tyče
Není v ČSN	A 479 - Type 347	17440: X 6 CrNiNb 18 10	683-13 Type 16	tyče
"	A 479 - Type 347H			tyče
"	A 479 - Type 32750			tyče
"	A 276 - Type 31254			tyče

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15020		17155: 15Mo3	2604-4 P26	tlusté plechy
15020	A 204-A neb B			tlusté plechy
15121	A 387-12 Class 2	17155: 13CrMo4 4	2604-4 P32	tlusté plechy
15121	A 387-12 Class 2			tlusté plechy
15313	A 387-22 Class 2	17155: 10CrMo9 10	2604-4 P34	tlusté plechy
16329	A 203D	17280: 10Ni14	2604416329 P43	tlusté plechy
16329		17208: 12Ni19		tlusté plechy
17102	A 387-5 Class 2			tlusté plechy
17501	A 353	17280: X8Ni9 NNA	2604-4 P45 (N+N+T)	tlusté plechy
17501	A 553 Type I	17280: X8Ni9HA	2604-4 P45 (Q+T)	tlusté plechy
Není v ČSN	A 387-21 Class 2			tlusté plechy
"		17280: 13MnNi6 3		tlusté plechy
"		17280: 14NiMn6	2604-4 P42	tlusté plechy

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
17020	A 240 Type 410S	17440: X6Cr13		tlusté a tenké plechy, pásy
17020	A 240 Type 405	17440: X6CrAl13		tlusté a tenké plechy, pásy
17240	A 240 Type 304	17440: X5CrNi 18 10	2604-4 P47	tlusté a tenké plechy, pásy
17241	A 240 Type 304H		2604-4 P48	tlusté a tenké plechy, pásy
17246	A 240 Type 321	17440: X6CrNiTi 18 10	2604-4 P53	tlusté a tenké plechy, pásy
17247	A 240 Type 321	17440: X6CrNiTi 18 10	2604-4 P53	tlusté a tenké plechy, pásy
17248	A 240 Type 321	17440: X6CrNiTi 18 10	2604-4 P53	tlusté a tenké plechy, pásy
17249	A 240 Type 304L	17440: X2CrNi 19 11	2604-4 P46	tlusté a tenké plechy, pásy
17255	A 240 Type 310S			tlusté a tenké plechy, pásy
17346	A 240 Type 316	17440: X5CrNiMo 17 12 2	2604-4 P60	tlusté a tenké plechy, pásy
17347	A 240 Type 316Ti	17440: X6CrNiMoTi 17 12 2		tlusté a tenké plechy, pásy
17348	A 240 Type 316Ti	17440: X6CrNiMoTi 17 12 2		tlusté a tenké plechy, pásy
17349	A 240 Type 316L	17440: X2CrNiMo 17 13 2	2604-4 P57	tlusté a tenké plechy, pásy
17350	A 240 Type 317L	17440: X2CrNiMo 18 16 4		tlusté a tenké plechy, pásy
17352	A 240 Type 317			tlusté a tenké plechy, pásy
17381	A 240 -S31803	SEW 400: X2CrNiMo 22 5 3		tlusté a tenké plechy, pásy
17240N	A 240 Type 304N			tlusté a tenké plechy, pásy
Není v ČSN	A 240 Type 347	17440: X6CrNiNb 18 10	2604-4 P50	tlusté a tenké plechy, pásy
"	A 240 Type 316Cb	17440: X6CrNiMoNb 17 12 2		tlusté a tenké plechy, pásy
"	A 240 -S32750			tlusté a tenké plechy, pásy
"	A 240 -S31254			tlusté a tenké plechy, pásy

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
17240	A 249-TP 304	17457: X5CrNi 18 10	2604-5 TW47-LWHT	svařované trubky
17246	A 249-TP 321	17457: X6CrNiTi 18 10	2604-5 TW53-LWHT	svařované trubky
17247	A 249-TP 321	17457: X6CrNiTi 18 10	2604-5 TW53-LWHT	svařované trubky
17248	A 249-TP 321	17457: X6CrNiTi 18 10	2604-5 TW53-LWHT	svařované trubky
17249	A 249-TP 304L	17457: X5CrNi 19 11	2604-5 TW46-LWHT	svařované trubky
17346	A 249-TP 316	17457: X5CrNi 17 12 2	2604-5 TW60-LWHT	svařované trubky
17349	A 249-TP 316L	17457: X2CrNi 17 13 2	2604-5 TW57-LWHT	svařované trubky
Není v ČSN	A 249-TP 347	17457: X6CrNiNb 18 10	2604-5 TW50-LWHT	svařované trubky
"	A 249 -S31254			svařované trubky

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
(15313)	A 217-WC9	17245: GS-18 CrMo 9 10		odlitky z oceli
422742	A 217-WC6	17245: GS-17 CrMo 5 5		odlitky z oceli
422744	A 217-WC6	17245: GS-17 CrMo 5 5		odlitky z oceli
422771	A 217-C5	SEW 595: GS-12 CrMo 19 5		odlitky z oceli
422905	A 743 - CA15	17445: G-X 20 Cr 14		odlitky z oceli
422905	A 217 - CA15			odlitky z oceli
422930	A 744 - CF8	17445: G-X 6 CrNi 18 9		odlitky z oceli
422930	A 351 - CF8	17445: G-X 6 CrNi 18 9		odlitky z oceli
422933	A 351 - CF8C	17445: G-X 5 CrNiNb 18 9		odlitky z oceli
422940	A 744 - CF8M	17445: G-X 6 CrNiMo 18 10		odlitky z oceli
422940	A 351 - CF8M	17445: G-X 6 CrNiMo 18 10		odlitky z oceli
422952	A 297 - HK	17456: G-X 40CrNiSi 25 20		odlitky z oceli
(17116)	A 217-C12	SEW 595: G-X 12 CrMo 19 5		odlitky z oceli
(17501)	A 352 - LC9			odlitky z oceli
	A 217-WC1			odlitky z oceli
	A 352 - LC3	SEW 685: GS-10 Ni		odlitky z oceli
	A 744 - CF8C	17445: G-X 5 CrNiNb 18 9		odlitky z oceli
	A 447 - Type II			odlitky z oceli
	A 890 - 4A, S32 a S33			odlitky z oceli
	A 890 - 5A, S32 a S33			odlitky z oceli
	A 351 - CK3MCuN			odlitky z oceli
	A 351 - CH20			odlitky z oceli
	A 351 - CK20			odlitky z oceli
	A 351 - HK40	SEW: G - X 40 CrNiSi 25 20		odlitky z oceli
	A 744 - CN7M			odlitky z oceli

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15121	A 691-1CR Class 22 (42)			El. tavně svař.trubky
17102	A 691-5CR Class 22			El. tavně svař.trubky
17240	A 358-Grade 304 Class 1			El. tavně svař.trubky
17246	A 358-Grade 321 Class 1			El. tavně svař.trubky
17247	A 358-Grade 321 Class 1			El. tavně svař.trubky
17248	A 358-Grade 321 Class 1			El. tavně svař.trubky
17249	A 358-Grade 304L Class 1			El. tavně svař.trubky
17346	A 358-Grade 316 Class 1			El. tavně svař.trubky
17349	A 358-Grade 316L Class 1			El. tavně svař.trubky
Není v ČSN	A 672-L65 Class 32			El. tavně svař.trubky
"	A 691-1.25CR Class 22 (42)			El. tavně svař.trubky
"	A 691-2,25CR Class 22 (42)			El. tavně svař.trubky
"	A 358-Grade 347 Class 1			El. tavně svař.trubky

PPU_202 PMI-příloha

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15020		17175: 15Mo3	2604-2 TS26	bezešvé trubky
15020		17175: 15 Mo3	2604-2 TS26	bezešvé trubky
15121	A 213-T12	17175: 13CrMo 4 4		bezešvé trubky
15121	A 335-P12	17175: 13CrMo 4 4	2604-2 TS32	bezešvé trubky
15313	A 213-T22	17175: 10CrMo 9 10	2604-2 TS34	bezešvé trubky
15313	A 335-P22	17175: 10CrMo 9 10		bezešvé trubky
16329		17173: X10Ni14	2604-2 TS43	bezešvé trubky
16329	A 333-Grade 3	17173: 10Ni14	2604-2 TS 43	bezešvé trubky
17020	A 268-TP405	17456: X6CrAl13		bezešvé trubky
17020	A 268-TP410S			bezešvé trubky
17102	A 213-T5		2604-2 TS37	bezešvé trubky
17102	A 335-P5		2604-2 TS 37	bezešvé trubky
17116	A 213-T9		2604-2 TS38	bezešvé trubky
17116	A 335-P9		2604-2 TS 38	bezešvé trubky
17240	A 213- TP304	17458: X5CrNi 18 10	2604-2 TS47	bezešvé trubky
17241	A 213- TP304H		2604-2 TS48	bezešvé trubky
17246	A 213- TP321	17458: X6CrNiTi 18 10	2604-2 TS53	bezešvé trubky
17247	A 213- TP321	17458: X6CrNiTi 18 10	2604-2 TS53	bezešvé trubky
17248	A 213- TP321	17458: X6CrNiTi 18 10	2604-2 TS53	bezešvé trubky
17248	A 213- TP321H		2604-2 TS54	bezešvé trubky
17248	A 271-TP 321H			bezešvé trubky
17249	A 213- TP304L	17458: X2CrNi 19 11	2604-2 TS46	bezešvé trubky
17346	A 269- TP316			bezešvé trubky
17346	A 213- TP316	17458: X5CrNiMo 17 12 2	2604-2 TS60	bezešvé trubky
17346				bezešvé trubky
17349	A 213- TP316L	17458: X2CrNiMo 17 13 2	2604-2 TS57	bezešvé trubky
17381	A 789-S31803			bezešvé trubky
17501		17173: X8Ni9	2604-2 TS45	bezešvé trubky
17501	A 333- Grade 8	17173: X8Ni9	2604-2 TS 45	bezešvé trubky
Není v ČSN	A 209-T1			bezešvé trubky
"	A 213-T11			bezešvé trubky
"	A 213- TP347	17458: X6CrNiNb 18 10	2604-2 TS50	bezešvé trubky
"	A 213- TP347H		2604-2 TS56	bezešvé trubky
"	A 271-TP 347H			bezešvé trubky
"	A 789-S32750			bezešvé trubky
"	A 269- S31254			bezešvé trubky
"	A 335-P1			bezešvé trubky
"	A 335-P11			bezešvé trubky

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
17240	A 312 - TP 304	17458/57: X5CrNi 18 10	2604-2 TS 47	bezešvé a svařované trubky
17240			2604-2 TS 47 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17241	A 312 - TP 304H		2604-2 TS 48	bezešvé a svařované trubky
17246	A 312 - TP 321	17458/57: X6CrNiTi 18 10	2604-2 TS 53	bezešvé a svařované trubky
17246			2604-2 TS 53 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17247	A 312 - TP 321	17458/57: X6CrNiTi 18 10	2604-2 TS 53	bezešvé a svařované trubky
17247			2604-2 TS 53 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17248	A 312 - TP 321	17458/57: X6CrNiTi 18 10	2604-2 TS 53	bezešvé a svařované trubky
17248			2604-2 TS 53 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17249	A 312 - TP 304L	17458/57: X2CrNi 19 11	2604-2 TS 46	bezešvé a svařované trubky
17249			2604-2 TS 46 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17346	A 312 - TP 316	17458/57: X5CrNiMo 17 12 2	2604-2 TS 60	bezešvé a svařované trubky
17346			2604-5TFW 60 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17349	A 269- TP316L			bezešvé a svařované trubky
17349	A 312 - TP 316L	17458/57: X2CrNiMo 17 13 2	2604-2 TS 57	bezešvé a svařované trubky
17349			2604-5TFW 57 LWHT	bezešvé a svařované trubky
17381	A 790 - S 31803			bezešvé a svařované trubky
Není v ČSN	A 312 - TP 347	17458/57: X6CrNiNb 18 10	2604-2 TS 50	bezešvé a svařované trubky
"			2604-2 TS 50 LWHT	bezešvé a svařované trubky
"	A 790 - S 32750			bezešvé a svařované trubky
"	A 312 - S 31254			bezešvé a svařované trubky

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15121	A 320 - L7			ocelové šrouby
15121	A 320 - L7M			ocelové šrouby
15142	A 193 - B7	17200: 42 CrMo 4	683-1 42 CrMo 4 (Q+T)	ocelové šrouby
15142	A 193 - B7M			ocelové šrouby
17021	A 193 - B6X	17440: X 20 Cr 13		ocelové šrouby
17240	A 193 - B8 Class 2	17440: X 5 CrNi 18 10		ocelové šrouby
17240	A 193 - B8N			ocelové šrouby
17246	A 193 - B8T	17440: X 6 CrNiTi 18 10		ocelové šrouby
17247	A 193 - B8T	17440: X 6 CrNiTi 18 10		ocelové šrouby
17248	A 193 - B8T	17440: X 6 CrNiTi 18 10		ocelové šrouby
17346	A 193 - B8M Class 2	17440: X 5 CrNiMo 17 12 2		ocelové šrouby
17501				ocelové šrouby
Není v ČSN	A 193 - B16	17240: 40 CrMoV 47		ocelové šrouby
"	A 453-660 Class A			ocelové šrouby

ČSN	ASTM	DIN	ISO	Rozm.sort.
15121	A 194 - 2HM			ocelové matice
15121	A 194 - 4, S4			ocelové matice
15121	A 194 - 7M, S4			ocelové matice
17021	A 194 - 6	17440: X 20 Cr 13		ocelové matice
17240	A 194 - 8, S1	17440: X 5 CrNi 18 10		ocelové matice
17240	A 194 - 8N			ocelové matice
17246	A 194 - 8T	17440: X 6 CrNiTi 18 10		ocelové matice
17247	A 194 - 8T	17440: X 6 CrNiTi 18 10		ocelové matice
17248	A 194 - 8T	17440: X 6 CrNiTi 18 10		ocelové matice
17346	A 194 - 8M, S1	17440: X 5 CrNiMo 17 12 2		ocelové matice
17501				ocelové matice
Není v ČSN	A 194 - 4			ocelové matice
"	A 194 - 8C	17440: X 6 CrNiNb 18 10		ocelové matice
"	A 453-660 Class A			ocelové matice